

Szlam - Spoiwo klejące
Karta Informacyjna Produktu

03.01.2022

OPIS PRODUKTU

Szlam - Spoiwo klejące jest nowoczesną warstwą szepną przygotowaną na bazie specjalnie dobranych kruszyw, cementów i polimerów.

ZASTOSOWANIE

Szlam - Spoiwo klejące jest stosowany jako warstwa szepna przy układaniu sztywnych powierzchni brukowanych pomiędzy kostkami brukowymi (w tym granit, kamień naturalny) a podłożem betonowym lub podkładami serii Art-Bruk, do połączeń pomiędzy krawężnikami a podkładami cementowymi Art-Bruk oraz do połączeń płyt betonowych przy wykonywaniu posadzek przemysłowych w technologii klejonego betonu.

ZALETY

- Doskonała przyczepność do podłoża betonowych oraz kostek brukowych w tym granitu
- Łatwość stosowania
- Optymalna konsystencja materiału ułatwiająca aplikację różnymi metodami
- Optymalne opakowanie 10 kg

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża

Podłoże winno być wyczyszczone z pyłów i luźnych ziaren za pomocą szczotek lub wodą pod ciśnieniem. W przypadku wykonywania klejonego betonu – podłoże należy szlifować lub frezować, a następnie dokładnie odkurzyć. Suche i chłonne podłoża betonowe, po oczyszczeniu i odpyleniu, zaleca się zwilżyć wodą. Bezpośrednio przed aplikacją zastoiny wody trzeba usunąć, beton powinien być nawilżony o ciemnej barwie.

Mieszanie

Materiał należy mieszać za pomocą mieszalników ręcznych lub w betoniarce. Metoda powinna uwzględniać wydajności układania i być odpowiednia do bieżącego zapotrzebowania, aby doklejana warstwa była układana zawsze na niewyschniętą warstwę szepną. Na każde 10 kg materiału (jedno wiadro) dodaje się 2,5 litra wody, miesza się do osiągnięcia jednolitej masy.

Najpopularniejsze sposoby nanoszenia, w zależności od rodzaju łączonych materiałów:

- Kosta/płyty tarasowe – materiał nanosi się na kostkę/płyty tarasowe za pomocą pędzla lub poprzez zamoczenie dolnej powierzchni kostki
- Beton/beton – materiał nanosi się na podłoże za pomocą gumowych ściągaczek lub szczot ulicznych z zachowaniem minimalnego zużycia. Klejenie płyt wykonuje się w technologii mokre na mokre, zatem bezpośrednio na rozłożoną warstwę szepną wylewa się płytę betonową doklejaną. Niedopuszczalne jest wylewanie betonu doklejanego na wyschniętą warstwę szepną.

Gryfstone Sp. z o.o.
74-506 Lisie Pole 14
NIP: 8581876694



Szlam - Spoiwo klejące
Karta Informacyjna Produktu

03.01.2022

PARAMETRY TECHNICZNE

ZUŻYCIE	1,3 KG/M2
PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA	>1,5 MPA
OPAKOWANIE	WIADRO 10 KG
MIESZANIE	2,5LITRAWODY/10 KG
URABIALNOŚĆ W NORMALNYCH WARUNKACH	60 MINUT
ZAKRES STOSOWANIA	OD5DO 30 OC
PRZECHOWYWANIE	DO 12 MIESIĘCY W SUCHYCH I CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Szlam - Spoiwo klejące zawiera cement portlandzki, który w kontakcie z wodą powoduje powstanie czynników silnie zasadowych, mogących powodować oparzenia, podrażnienia i wysypkę. Należy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą trzeba ją natychmiast wymyć czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.